

## Produktinformation

### MARLON Finpuds

**Produktbeskrivelse:**

Marlon Finpuds er et tørmørtelprodukt på basis af vægtdosseret hydratkalk, portlandcement, additiver og ovntørret kvartsand med en kontrolleret kornkurve. Finpuds er klar til brug efter tilsætning af rent afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

**Anvendelsesområder:**

Marlon Finpuds anvendes indvendigt i passivt miljø som slutpuds på grovpudsede vægge, eller direkte på gasbeton. Finpuds er ideel som underlag for bl.a. maling, tapet, glasvæv og lignende produkter.

**Blanding:**

Marlon Finpuds tilsættes rent vand (ca. 30-32 vægt %) og blandes effektivt i ca. 10 min. i en egnet tvangsblender. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding.  $\frac{3}{4}$  dele af vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet under oprøring. Resten af vandet tilsættes til ønsket brugskonsistens. Der må efterfølgende ikke tilsættes mere vand og der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor ca. 2 timer.

**Forarbejde:**

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget afrenses for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at opfugte væggen/overfladen med vand inden mørtlen påføres.

**Udførelse:**

Marlon Finpuds trækkes på med stålbrædt i et jævnt lag på ca. 1 mm. Efterfølgende arbejde foretages normalt med svamp eller filtsebrædt til overfladen fremstår ensartet, jævn og glat. Forbruget er retningsgivende 2-3 kg pr m<sup>3</sup>. Max anbefalet lagtykkelse er 2 mm. Finpudsning af grovpudsede overflader bør først foretages når grovpudsningen er hvidtør.

**Begrænsninger:**

Finpuds bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

**Rengøring:**

Maskiner og værktøj rengøres umiddelbart efter brugen med vand.

**Emballage:**

25 kgs'. papirsække.

**Opbevaring:**

Holdbarheden er ca. 12 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet original emballage.

**Kontrol:**

Marlon Finpuds, er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem.

**Henvisninger:**


Gældende Sikkerhedsdatablad kan hentes på [www.marlon.dk](http://www.marlon.dk)

# MARLON Finpuds

...fortsat

### Rengøring:

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres umiddelbart efter brugen med vand.

	
<b>Marlon Tørmørtel A/S</b> <b>Lervejdal 10, Addit</b> <b>8740 Brædstrup</b> <b>År 07</b>	
DS/EN 998-1	
<b>Receptmørtel type GP:</b> Pudsemørtel til indvendig brug.	
Brandbarhed:	Klasse A1
Vandabsorption:	VV0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient:	NPD
Vedhæftning:	NPD
Varmeledningsevne/densitet:	NPD
Frostfasthed:	Passivt miljø

### Produktdata:

#### Producent:

MARLON A/S  
Lervejdal 10, Addit  
8740 Brædstrup

#### Materialetype:

Kalk/Cementbaseret tørmørtel.

#### Vandtilsætning:

Ca. 30-32 % af tørpulvervægten.  
(7,5–8,0 ltr pr 25 kg)

#### Forbrug:

Ca. 2-3 kg. Pr. m<sup>2</sup>.

#### Lagtykkelse:

Maksimal 2 mm.

#### Tilslagsmateriale:

Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm. kontrolleret.

#### Miljøklasse:

Passivt.

#### Lagringstid:

Ca. 12 mdr. i uåbnet originalembal-  
lage.

#### Emballage:

Papirsække à 25 kg.

#### Version:

03-2011.

#### Henvisninger:

Gældende Sikkerhedsdatablad  
kan hentes på [www.marlon.dk](http://www.marlon.dk)

#### Produktregistrerings nr.

1740829